


LIGNAFIN - FOLIEN

Stand: 06/2015

Produktbeschreibung	Finishfolien oder Grundierfolien zur dekorativen Beschichtung von Holzwerkstoffen, Kunststoffen und Metallen, für die Flächenkaschierung sowie für die Profilmantelung. Die Basis ist ein mit Spezialharzen <u>durchgetränktes</u> Dekorpapier. (Postimprägnat) Flächenmasse Rohpapier von 50g/m ² bis 130g/m ² oder ein Vorimprägnat 80g/m ² - 102gm ² .															
Produkttypen	ACN Flächenfolie - Finishfolie (Basis Acrylat) ACR Ummantelungsfolie - Finishfolie (Basis Acrylat) ACS Ummantelungsfolie <i>soft</i> für kleinere Radien - Finishfolie (Basis Acrylat) MFS Ummantelungsfolie - Finishfolie (Basis Melamin) DSF Dünnschichtfolie - Finishfolie auf Basis Vorimprägnat GGU Gegenzugfolie - unlackiert (Basis Acrylat) ACU Grundierfolie - unlackiert (Basis Acrylat) UZN Unterzugfolie - unlackiert (Basis Acrylat)															
Produkteigenschaften	<table border="1" data-bbox="483 801 1243 981"> <tr> <td colspan="3">je nach Finishlackierung: (gilt nicht für GGU, ACU u. UZN)</td> </tr> <tr> <td>Chem. Beständigkeit:</td> <td>1A - 1C</td> <td>DIN 68861/1</td> </tr> <tr> <td>Abriebbeanspruchung:</td> <td>≥ 2 E</td> <td>DIN 68861/2</td> </tr> <tr> <td>Kratzbeanspruchung:</td> <td>≥ 4 E</td> <td>DIN 68861/4</td> </tr> <tr> <td>Lichtechtheit:</td> <td>≥ Stufe 6</td> <td>DIN 53388</td> </tr> </table> <p>Produkte erfüllen die Anforderungen nach: IOS-MAT0003, 0010, 0054 u. 0066 (IKEA); EN71-3; frei von Halogenen und PAK's</p> 	je nach Finishlackierung: (gilt nicht für GGU, ACU u. UZN)			Chem. Beständigkeit:	1A - 1C	DIN 68861/1	Abriebbeanspruchung:	≥ 2 E	DIN 68861/2	Kratzbeanspruchung:	≥ 4 E	DIN 68861/4	Lichtechtheit:	≥ Stufe 6	DIN 53388
je nach Finishlackierung: (gilt nicht für GGU, ACU u. UZN)																
Chem. Beständigkeit:	1A - 1C	DIN 68861/1														
Abriebbeanspruchung:	≥ 2 E	DIN 68861/2														
Kratzbeanspruchung:	≥ 4 E	DIN 68861/4														
Lichtechtheit:	≥ Stufe 6	DIN 53388														
Oberfläche	<u>unlackiert:</u> - als Unterbau, schleifbar, überlackierbar <u>Finishlackierung:</u> - diverse Ausführungen u.a. mit SH-Lack, Pigmentlack und UV-Lack - Ausrüstung mit einem überlackierbaren Lack - chemische Pore, haptische Pore oder mechanische Prägung möglich - Glanzgrade von Supermatt bis Hochglanz - Einfärbungen für Farbanpassungen															
Rückseite	- unbehandelt - Haftvermittler, Rückseitenhärter (kundenspezifische Entwicklung notwendig) - thermoreaktivierbare Beschichtung (kundenspezifische Entwicklung notwendig)															
Lagerbedingungen	6 Monate in Originalverpackung bei 18 - 23 °C und 50 - 65 % rel. Feuchte															
Dicke	0,08 mm bis 0,20 mm															
Breite	max. 1330 mm und nach Vereinbarung, aufgeschnitten in individuelle Breiten Folien mit Prägung nur in Netto Breite 640mm!															
Lieferformen	Rollen auf Paletten, stehend oder liegend verpackt Hülsendurchmesser Standard Ø 150mm															

Die Angaben dieses Blattes sind unverbindlich und rein informativ. Die Eignung eines Produktes muss für den jeweiligen Verwendungszweck, auf Grund der unterschiedlichen Verfahren, Werkstoffe und Verarbeitungsbedingungen, die durch uns nicht beeinflusst werden können, durch Anwendungserprobung getestet werden. Gegeben falls sind Anpassungen erforderlich. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Möbelfolien GmbH Biesenthal

Bahnhofstraße 150
D-16359 Biesenthal

Telefon +49(0)3337 48-0
Telefax +49(0)3337 4834/73

Internet: www.moebie.de
E-Mail: mail@moebie.de

